

A

JP02278822

CHEMICAL/MECHANICAL POLISHING METHOD FOR ELECTRONIC PART
SUBSTRATE

INTERNATL BUSINESS MACH CORP &#0000;0000;gt#

Inventor(s): CARR JEFFREY W DAVID LAWRENCE D ; GUTHRIE WILLIAM L ; KAUFMAN
FRANK B ; PATRICK WILLIAM J ; RODBELL KENNETH P ; PASCO ROBERT W ; NENADIC
ANTON

Application No. 02053914, Filed 19900307, Published 19901115

Abstract: PURPOSE: To provide an allowable flat substrate surface by contacting a substrate which has etching speed different from that of specified etching liquid with a polishing pad and contacting that substrate with a slurry containing the etching liquid composed of abrasant particles, chelate salt of transient metal and its solvent.

CONSTITUTION: Concerning an electronic part substrate having two characteristics such as a ceramic substrate having metal bias, for example, having the etching speed different from that of specified etching liquid, this substrate is contacted with the polishing pad, contacted with the slurry containing the specified etching liquid, and planarized by chemical/mechanical polishing. This slurry is composed of the abrasant particles, chelate salt of transient metal and solvent for this salt, the chelate salt of transient metal exerts chemical operation or etching operation upon the solvent, and the abrasant particles exert mechanical operation in cooperation with the polishing pad. Thus, the substrate surface can be almost planarized.

Int'l Class: H01L021304; B24B03700 B24B03704 H01L021306

Priority: US 89 285435 19890307

MicroPatent Reference Number: 000300276

COPYRIGHT: (C) 1990JPO

2

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平2-278822

⑤ Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

④ 公開 平成2年(1990)11月15日

H 01 L 21/304
B 24 B 37/00
37/04

3 2 1 M
F
Z

8831-5F
7726-3C
7726-3C※

審査請求 有 請求項の数 3 (全8頁)

⑬ 発明の名称 電子部品基板の化学的・機械的研磨方法

⑭ 特 願 平2-53914

⑮ 出 願 平2(1990)3月7日

優先権主張 ⑯ 1989年3月7日 ⑰ 米国(U.S.) ⑱ 285435

⑲ 発 明 者 ジェフリー・ウィリアム・カー アメリカ合衆国ニューヨーク州フィッシュキル、スブルーム・コート18番地

⑲ 発 明 者 ローレンス・ダニエル・デグイド アメリカ合衆国ニューヨーク州ワッピンガーズ・フォールズ、エツデヒル・ドライブ28番地

⑳ 出 願 人 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク(番地なし)

㉑ 代 理 人 弁理士 山本 仁朗 外1名
最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称 電子部品基板の化学的・機械的研磨方法

2. 特許請求の範囲

(1) 特定のエッチング液に対して異なるエッチ速度を有する少なくとも2つの特性を有する基板を得る工程と、

研磨パッドに前記基板を接触させる一方、研磨材粒子、遷移金属のキレート塩及びこの塩のための溶剤からなり、前記エッチング液を含んでいるスラリーに前記基板を接触させる工程と、

前記少なくとも2つの特性がほぼ同一平面であるようにさせる工程とからなることを特徴とする電子部品基板の化学的・機械的研磨方法。

(2) 特定のエッチング液に対して異なるエッチング速度を有する少なくとも2つの特性を有する基板を得る工程と、

前記基板を研磨パッドに接触させる一方、前記基板を前記エッチング液及び研磨材粒子を含んで

いるスラリーに接触させる工程と、

始めの間は、化学的・機械的スラリーの流れを徐々に減少させ、続いて研磨材からなるがエッチング液を含まない機械的スラリーの流れを増加させる工程とからなることを特徴とする電子部品基板の化学的・機械的研磨方法。

(3) 特定のエッチング液に対して異なるエッチング速度を有する少なくとも2つの特性を有する基板を得る工程と、

前記基板を研磨パッドに接触させる一方、前記基板を前記エッチング液及び研磨材粒子を含んでいるスラリーに接触させる工程と、

前記少なくとも2つの特性を研磨材粒子からなるがエッチング液を含んでいないスラリーで機械的に研磨する工程とからなることを特徴とする電子部品基板の化学的・機械的研磨方法。

3. 発明の詳細な説明

A. 産業上の利用分野

この発明は、半導体チップ、セラミックパッケージ、多層セラミックパッケージ及び他の電子部

品基板のための表面処理技術の改良に関するものである。特に、この発明は、研磨スラリーを改良した化学的・機械的研磨技術によるこのような基板表面の平面化に関するものである。

B. 従来の技術及び発明が解決しようとする課題

半導体チップは、その接点が配線金属帯のパターンによつて相互接続されている装置の配列からなる。VLSIチップでは、これらの金属パターンは多層で、絶縁材層で分離されている。異なる金属配線パターン間の相互接続は、絶縁材層を通してエッチングされる穴（又はブアイホール）で形成される。典型的なチップ設計は、現在の技術状態である3つの配線レベルに加えて1つの配線レベル又は2つの配線レベルからなる。回路費用及び性能は、付加処理工程が必要とされるにしても、付加補充配線レベルは競争できるように製造工程に要求し続ける。しかしながら、今日広く使用されているけれどもブアイホール技術は、メタライズ層数が増加すると、配線がますます難しくなるといった点の制限及び欠点が多数ある。

ブ・ホトリソグラフィ処理及び／又はサブトラクティブ・ホトリソグラフィ処理によつて所定のパターンで選択的に蒸着される幾つかの金属層からなる。

上部面及び下部面の冶金の蒸着以前に、基板の表面を平面化することが望ましい。平面化は種々の平面化技術によつて達成される。

セラミック基板の表面に上部面及び下部面の冶金をする代りに、この冶金が、1988年3月11日に出願された米国特許出願第167290号明細書に開示されたような介在する薄膜層（又は複数の薄膜層）になされる。

再度、上部面及び下部面の冶金の蒸着以前に、薄膜層を平面化することが望ましい。この平面化は種々の平面化技術によつて達成される。

今日、使用可能である平面化技術の中で、電子部品基板に対して好ましい技術は、米国特許第4702792号明細書及び1985年10月20日に出願された米国特許出願第791860号明細書に開示されているような化学的・機械的研磨

1つの特別な欠点は、製造された構造が、非常にでこぼこの表面になり、少しも平面でないということである。この構造は平面である必要があるため、この表面は、種々の平面化技術によつて平面にされる。

セラミック基板、特にそれに半導体装置を取り付けるための支持体として多層セラミック（MLC）基板を使用することは周知である。

集積回路の半導体パッケージアセンブリのための基板を製造するためのMLC技術は周知である。得られる基板は、内部回路によつて相互接続された多くの装置を取り付けることができる。外部接点は、下側の複数の入出力（I/O）ピンによつて形成される。基板は対応する装置端子にハンダ接続をするために通している多くの小さなパッドを有する上部面に与えられる。このようなMLC基板は、集積回路装置に結線し、処理変更のパッドを与えるために上側及びI/Oパッド又は他の種類の接続部に結線するために下部に比較的複雑な冶金を必要とする。複雑な冶金は、アディティブ

である。化学的・機械的研磨は、機械的に表面を摩耗することによつて表面材料の除去を本質的に高める一方、化学的に表面に破壊的な作用を及ぼすエッチング液を加える。化学的・機械的研磨を行なうためには、エッチング液が他方の材料以上に1方の材料に影響を及ぼすような異なるエッチング速度を有する少なくとも2つの材料が存在しなければならない。化学的・機械的研磨方法の有効性は、結局選択された正味のエッチング液に依存する。

何かの理由で、従来技術の化学的・機械的研磨スラリーは、許容できるような平面である基板表面を製造することができなかつた。

この発明の目的は、改良された化学的・機械的研磨方法及びスラリーを有することにある。

この発明の他の方法は、複数の異なる材料の組合せに使用するために使用可能である改良された化学的・機械的研磨方法及びスラリーを有することにある。

C. 課題を解決するための手段

この発明の目的は、この発明の第1の態様によれば、研磨材粒子と、遷移金属のキレート塩及びこの塩のための溶剤からなる化学的・機械的研磨スラリーを提供することによって達成された。

この発明の第2の態様によれば、電子部品基板の化学的・機械的研磨方法が提供される。この方法は、特定のエッチング液に対して異なるエッチング速度を有する少なくとも2つの特徴を有する基板を得る工程と、前記基板を研磨パッドに接触させる一方、研磨材粒子と、遷移金属のキレート塩と、この塩のための溶剤とからなり、前記エッチング液を含むスラリーに前記基板を接触させる工程と、前記化学的・機械的研磨によって前記少なくとも2つの特徴は同一平面であるようにする工程とからなる。

D. 実施例

この発明は、広くには電子部品基板の化学的・機械的研磨に関するものである。特定の電子部品基板は、例えば、半導体チップ、セラミック基板

又は多層セラミック基板である。他の種類の電子部品基板もまた、ここでは詳細に説明されていないが、この発明の範囲内にあると考えられるべきである。

この発明による方法では、特定のエッチング液に対して異なるエッチング速度を有する少なくとも2つの特性を有する電子部品基板を有する必要がある。例えば、これらの2つの特性は、前述の米国特許出願第167290号明細書に開示されるような銅スタッドを有するポリイミド層である。他の例として、この2つの特徴は、金属ブアイスを有するセラミック基板である。いずれにせよ、特定のエッチング液に接触されると、2つの特性は異なる速度でエッチングすることが必要である。この特性の両方共、それがしばしば一方の特性に対して腐食されることが許容されるのに、他方の特性は特定のエッチング液に対して比較的の不活性であり、したがってより低いエッチング速度を有するように実際エッチング液によって腐食されることは必要ない。

この基板は、研磨パッドに接触させる一方、又特性のエッチング液を含んでいるスラリーと接触させる。

この発明によれば、このスラリーは、研磨材粒子、遷移金属のキレート塩及びこの塩のための溶剤からなる。遷移金属のキレート塩は溶液に化学作用又はエッチング作用をするのに、研磨パッドと協力して研磨材粒子は機械的作用をする。

後述で明らかなように、最も重要なことは、研磨材粒子は好ましくはアルミナを含んでいない。すなわち、スラリーは少ない量からなるが、しかし有効量のアルミナからなる。実際存在するアルミナ量は通常は不純物であると考えられるように少ない。

この研磨材粒子は、シリカ(SiO_2)、セリア(CeO_2)、アルミナ(Al_2O_3)、炭化珪素(SiC)、窒化珪素(Si_3N_4)、酸化鉄(Fe_2O_3)等のように共通に使用可能である研磨材粒子である。研磨材粒子は、スラリー組成の約1~30重量百分率からなり、正確な量は必要とされる研磨度に依存する。

遷移金属のキレート塩は、好ましくは鉄、コバルト又はニッケルを有するいくつかの遷移金属の大部分からなる。それはこの種のエッチング液を非常に有効にする遷移金属の存在である。選択された溶剤は、特定の遷移金属のキレート塩に合わせて作られるべきである。好ましくは、このキレート塩は溶性であるべきである。この発明に適している溶性キレート材のいくつかは、ジアミンテトラ酢酸エチレン(EDTA)、N-ジアミン三酢酸ヒドロキシエチレン(NHEDTA)、アンモニア三酢酸(NTA)、三アミンペンタ酢酸ジエチレン(DTPA)、ジグリシネートエタノール(EDC)及びくえん酸基のアニオンである。有機媒介物が好まれるならば、ホルフィン構成(ジメチルホルムアミド又はメタノールに溶ける)もまた適している。一般に、遷移金属のキレート塩は、必要とされる腐食の程度による約0.1~10重量百分率のスラリー組成からなる。

この好ましい遷移金属のキレート塩は、その低コスト、迅速な有用性及び銅および加水分解する

珪酸塩構成を合成する能力のためにアンモニウム
 塩・EDTAである。米国特許第3438811
 号明細書には、Fe(EDTA)並びに他のキレ
 ート剤の銅をエッチングする能力が開示されてい
 る。また、W. R. グレース社の有機化学部の技
 術情報「酸化還元反応におけるキレート剤」をも
 参照せよ。遷移金属のキレート塩のスラリーは、
 適度のPH(PH2~10)、化学的により精選
 され、他の公知のエッチング液より研磨装置に破
 壊的な化学作用を及ぼす可能性が少なく、人間が
 接触しても適度に安全であるために一般に興味が
 ある。さらに、遷移金属のキレート塩は、沈殿及
 び残留物を最少にし、所望ならば、しばしば再生
 されることができる。最後に、他のエッチング液
 に比べると、遷移金属のキレート塩は研磨される
 表面を容易に洗い落とし、したがっていかなる残
 留物も残らない。

この発明の好ましい実施例は、ポリイミド薄膜
 又はガラスセラミックスのような他の特徴を有する
 銅を化学的・機械的研磨をすることである。この

できないことが分つた。予測不可能性は、時々エ
 ッチング液量の差並びにエッチング液それ自身の
 異なつた製造者まで突きとめられうる。言うまで
 もなく、エッチング液の供給源又はエッチング液
 量にかかわらず、一貫した予測可能な得ることは
 非常に望ましい。

エッチング液を含む化学的・機械的スラリーに
 添加された場合、非常に少量のアルミナが、化学
 的・機械的研磨工程の整合性及び予測可能性を改
 良するのに有効であることを発見した。アルミナ
 は、このような劇的な改良を達成する0.003重
 量百分率ほどの少量であることが分つた一方、多
 分不純物レベルのアルミナ量は有益であることが
 確固として信じられている。

このような少量の添加物のアルミナが化学的・
 機械的研磨工程に非常に有効であるという理由は
 はつきりしない。特定の理論を保持されることを
 望まないのに、このような少量のアルミナがこの
 ような劇的な効果を示したので、このアルミナは、
 エッチング液によつて腐食された特性に被覆を形

ガラスセラミックスは、米国特許第4301324
 号明細書及び米国特許第4413061号明細書
 に開示されたこれらのガラスセラミックスのいく
 つかである。しかしながら、この発明の教義は、
 シリカを有するアルミニウム冶金、シリカを有す
 る銅冶金、アルミナ又はシリカを有するモリブデ
 ン冶金のような他の特性の組合わせに適用可能性
 がある。

さらに、スラリーは、一般にスラリー組成の0.
 01~0.5重量百分率の範囲の活性剤からなるこ
 とがまた好ましい。活性剤の目的は、少なくとも
 一つの特性のエッチング速度を制御することにあ
 る。銅のエッチングの場合、好ましい活性剤はリン
 酸塩である。リン酸塩は、例えば、パツシベー
 ションに十分な有効量に付加される希釈したリン
 酸又はリン酸アンモニウムである。後述されるよ
 うに、活性剤の有無は、最終研磨構造の決定に非
 常に重要である。

前述の発明は、実際問題としてかなり良い結果
 を生ずる一方、得られたこの結果はしばしば予測

成することによつてエッチング液の化学作用を調
 整しなければならないことが信じられている。こ
 こで主に予期される少量のアルミナは化学的に作
 用し、機械的に作用しないことがさらに示唆され
 る。エッチング液のエッチング速度がアルミナ量
 の増加と共に減少されることは公知である。

アルミナの添加の上限は全くはつきりしない。
 0.25重量百分率のアルミナの添加は、長い成形
 時間になるエッチング工程を非常に減速させるこ
 とは公知である。約1重量百分率より大きいアル
 ミナの添加は、所定の物品の化学的・機械的研磨
 が実用的問題として主に機械的(摩耗)工程であ
 るようにエッチング工程に有害な影響を及ぼすこ
 とが信じられている。

前述のゆえに、アルミナ添加のための望ましい
 範囲は、0.001~1重量百分率、好ましくは0.
 03~0.25重量百分率、最も好ましくは0.03
 ~0.06重量百分率である。

この発明の利点は、下記の実施例を説明すると
 明らかになる。

実施例実施例1

2.5重量百分率のコロイドシリカ、W. R. グレース社製の0.8重量百分率のアンモニウム鉄・EDTA・Rポトアイオン、残りは脱イオン水からなるスラリーが、ふくれたポリウレタンパッドを有する研磨機に供給された。銅ブアイスを有するガラスセラミック基板は、約20分間、87 p.s.i.の圧力で化学的・機械的に研磨された。滑らかな表面がガラスセラミックに製造され、銅ブアイスは、1000~3000人の平面内にあつた。

実施例2

2つの研磨スラリーが準備された。第1のスラリーは、30~70人の大きさの粒子を有する2重量百分率のシリカ、2重量百分率のアンモニウム鉄・EDTA、残りは脱イオン水からなる。第2のスラリーは、それが活性剤として希釈したリン酸(約2.7のPH)を含んでいることを除いて第1のスラリーと同一である。2つのスラリーは、

実施例3

銅の特性を有するポリイミド薄膜を有するシリコンウエーハを化学的・機械的に研磨するために使用された。さらに、ポリイミドにはスパッタされた1ミクロンの厚さの銅のブランケット層があつた。研磨パッドには、約2~10 p.s.i.の圧力が加えられた。前述のような、各工程に対する時間は、約20秒、2分、2分及び2分であつた。化学的・機械的研磨後、銅の特性は、1000人のポリイミド内で平面であつた。

実施例4

約4重量百分率のNALCO 2360のコロイド状シリカ、約1.8重量百分率のアンモニウム鉄・EDTA(NOA H化学会社製)、残りは脱イオン水からなるスラリーは、穴あきパッドを有する研磨機に供給された。ポリイミド膜、銅スタッド及びスパッタされたクロム及び銅の被覆層を有するガラスセラミック基板は、約1時間、約15~20 p.s.i.の機械圧で化学的・機械的に研磨された。ポリイミド上の滑らかな表面が製造され、

ポリイミド薄膜、銅スタッドと2.5ミクロンのスパッタされたクロムの被覆層及び銅金属を有するガラスセラミック基板を化学的・機械的に研磨するために使用される。第1のサイクルでは、この基板は、非活性アンモニウム鉄・EDTAからいくつかの隠された特性を保護するために約1分間、活性化されたスラリーで処理された。研磨工程を通して、研磨パッドは約20~30 p.s.i.の圧力を加えられた。第2のサイクルでは、非活性化スラリーが、スパッタされた金属の被覆層の大部分を除去するために約25分間加えられた。次に、活性化スラリーが、銅スタッドの残りの量を除去するために約25分間加えられた。この点で、銅の特性は幾分隠された。もしそうであるならば、最終工程は、ポリイミドのレベルを銅スタッドのレベルまで下げるために約5分間、(例えば、20重量百分率のシリカのみのスラリーで)簡単な機械的のみの研磨を行なうことにある。化学的・機械的研磨後、銅スタッドは1000人のポリイミド内で平面である。

銅ブアイは1~3ミクロンのポリイミド表面内に隠された。次に、機械的研磨(研磨剤だけで)は、ポリイミドを除去し、銅スタッドをポリイミドと完全に同一平面にあるようにするように取りかかれた。

この場合の機械的研磨は2工程研磨であつた。第1の研磨は、約24.5重量百分率のNALCO 2360のコロイドシリカ、約2重量百分率の0.05マイクログラムのアルミナ、残りは脱イオン水から構成された。第2の研磨は、約20重量百分率のコロイドシリカ、残りは脱イオン水から構成された。

実施例5

ポリイミド薄膜、銅スタッド及び約2.5ミクロンのスパッタされたクロムと銅金属を有するガラスセラミック基板が得られた。1.2重量百分率のアンモニウム鉄・EDTA(W. R. Grace社製)、2重量百分率のコロイドシリカの研磨材粒子(Nalco 2360)及び脱イオン水を有するスラリーが準備された。スラリーのPHは水酸化アンモニ

ウムで9.0～9.5に調整された。スラリーはまた、表1に示されるように0.05ミクロンのガンマアルミナ (Leeco)の量を変えて含有された。

基板は第1図に示され、実施例4に前述されるように取り付け具に置かれる。この基板は、約3 psiの基板の生じた圧力を有するポリウレタンベッドに対して締めつけられる。この基板は60 rpmのクイル速度で回転され、一方テーブルは100 rpmの速度で回転される。化学的-機械的スラリーは80 ml/分で行なわれる。

クロム/銅ブランケットを研磨して1.5時間が経過すると、銅スタッドは変化する程度までエッチング液によって腐食された。この基板のかどのスタッドは基板の中央のスタッドより腐食されていることが観測された。スラリーが基板の周辺から供給され、それでエッチング液が基板の中央に達する時間だけ部分的に費されるべきであるので、この結果は予想されないわけではない。したがって、中央でのエッチング腐食は幾分少なくされるべきである。

な化学的-機械的研磨は、スタッドはエッチング液量又はエッチング液の製造者に関係なく再三再四、所定の高さまでエッチングされることで得られることが分かった。

表1

W/O A #203	スタッドの高さ、中央における減少 (ミクロン)	スタッドの高さ、かどにおける減少 (ミクロン)
0	7	* 14
0.07	0	8
0.03	0	4
0.05	0	2
0.25	0	1/2

*は保持パッドまで完全に食刻されたスタッド

効果がある結果を得るために必要である最少量のアルミナを決定するために、他の実験が行なわれた。前述のようにガラスセラミック基板が得られた。しかしながら、この基板はかなりの程度まですでに化学的-機械的研磨がされた。それによ

予想されなくて、また全く驚くべきであったことは、基板上の所定位置に対して、エッチング液による腐食の深さはアルミナ量の増加と共に劇的に減少した。

いま、表1を参照すると、アルミナなしでエッチング液によるスタッドの腐食の深さは基板の中央で7ミクロン、基板のかどで14ミクロンである。実用的問題として、スタッドは基板のかどで保持パッドまで完全に食刻された。

しかしながら、アルミナによつて、腐食の深さは、アルミナ量を増加させるが少量だけ増加させると劇的に減少されることが分つた。0.25重量百分率のアルミナで、腐食の深さは本質的に0である。このアルミナ量を有する化学的-機械的研磨スラリーは主に機械的研磨に帰着することが結論された。もちろん、もしエッチング液濃度が増加されるか又は他のパラメータが変更されたならば、より多量のアルミナが望ましいが、少なくとも約1重量百分率よりも多分大きくない。

アルミナを添加することで、一貫して予測可能

つてスタッドが押し下げられることを証明する。この基板は、前述のスラリーによるがアルミナなしで15分間化学的-機械的研磨がなされた。この研磨工程のためスタッドの腐食の増加の深さが測定された。次に、この基板は15分間再び化学的-機械的研磨がなされた。しかしながら、今度は、このスラリーは0.003重量百分率のアルミナが含まれた。この第2の研磨工程のためスタッドの腐食の増加の深さは再び測定され、アルミナなしのスラリーによる増加の深さより小さいことが発見された。

第2図のグラフは第1の腐食の増加の深さ(アルミナを含まないスラリーによる)から第2の腐食の増加の深さ(0.003重量百分率を含むスラリーによる)を減法することによつて得られた。数字は、1.5時間の標準的研磨時間に対する結果を正規化するために6倍された第2図の残りのデータポイントは表1のデータから得られた。この結果は、腐食のエッチング速度(すなわち、腐食の増加の深さ)が、0.003重量百分率まで下が

つてさえ、アルミナを添加したあらゆる場合に減少された。グラフから、0.003重量百分率以下のアルミナ（多分、大きさのオーダー以下）は、この発明によれば有効的であることが推定される。

この発明の興味ある態様は、化学的・機械的研磨及び機械的研磨が研磨パッド及び基板に異なる流れで供給されることである。それで、それぞれの流れは、本質的に最適の結果を得るために所望の程度まで共に混合される。例えば、化学的・機械的研磨は、所定の時間長間に研磨パッドに供給される。その後は、化学的・機械的研磨は、始めの頃は機械的研磨の流れを徐々に減らし、その後増加させる。

第1図には、この発明による研磨工程中電子部品基板を保持するための取り付け具10が示される。図の電子部品基板は前述のような薄膜構造を有するガラスセラミックス基板である。

この取り付け具10は、ベースプレート12及び圧力板14からなる。圧力プレート14は、ベースプレート12によりストリツバボルト16で

保持される。基板11は、ベースプレート12及びリセットナイロン18を圧力プレート14内に固定される。もし必要ならば、バッキング20が基板を保護するために供給される。スプリング22は、圧力プレート14とベースプレート12間の張力を調整するために与えられる。取り付け具10は、クイル28及びブラジケット30によつて研磨パッド24及び研磨テーブル26に対して保持される。

動作を説明すると、圧力が、圧力プレート14によつて研磨パッド24を押し下げようとするクイル28を通して加えられる。スプリング22が強くなればなるほど、研磨パッドはそれだけよけいに押し下げられる。これは、研磨パッド24によつて基板11の端に行使された圧力を少なくする。したがつて、研磨のエツチ効果が主として無効にされ、基板表面が一様に研磨される。

管32はスラリーの流れを流すために設けられている。設けられた管が複数のために、スラリー組成が無限に変更される。

E. 発明の効果


この発明によれば、基板表面をほぼ平面にすることができるといふ効果がある。


4. 図面の簡単な説明

第1図は、研磨中電子部品を保持するための取り付け具の断面図である。第2図は、少量であるが有効量のアルミナを有する銅ブアイのエツチングの減少を示すグラフ図である。

10……取り付け具、12……ベースプレート、14……圧力プレート、16……ストリツバボルト、18……リセットナイロン、20……バッキング、22……スプリング、24……研磨パッド、26……研磨テーブル、28……クイル、30……ブラジケット、32……管。

出願人 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション
代理人 弁理士 山 本 仁 朗
(外1名)





第1図

第1頁の続き

⑤Int. Cl.

H 01 L 21/306

識別記号

Q

庁内整理番号

7342-5F

⑦発明者	ウィリアム・レズリー ー・ガスリイ	アメリカ合衆国ニューヨーク州ホープウエル・ジャンクシ オン、ヴァン・ワック・レイク・ロード29番地
⑦発明者	フランク・ベンジャミ ン・カーフマン	アメリカ合衆国ニューヨーク州アマワーク、ベツテル・ロ ード、ボックス6番地
⑦発明者	ウィリアム・ジョン・ パトリック	アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューバーグ、ロックウツ ド・ドライブ3番地
⑦発明者	ケネス・パーカー・ロ ッドベル	アメリカ合衆国ニューヨーク州ボキブシイ、ヴァザー・ロ ード234番地
⑦発明者	ロバート・ウィリア ム・バスコ	アメリカ合衆国ニューヨーク州ワツビンガーズ・フォール ズ、アルバート・ドライブ1番地
⑦発明者	アントン・ネナディツ ク	アメリカ合衆国ニューヨーク州レッド・ホック、マナー・ ロード62番地